

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAMINADOS MAKROLON CELULAR MULTI

ESPEORES	2 / 4 mm	2 / 6 mm	2 / 8 mm	2 / 10 mm	3 / 16 mm XP
Estructura					
Peso Kg/m <sup>2</sup>	0.8	1.3	1.5	1.7	2.5
Radio de curvatura en mm	750	1000	1250	1500	3000
Flamabilidad (E84/01)	A1	A1	A1	A1	A1
Transmisión de luz (%):					
Cristal	82	79	79	79	58
Bronce	48	45	46	42	46
Blanco	26	18	14	11	40
Azul	45	43	42	38	ND
Verde	49	49	49	49	ND
Gris	48	45	46	42	ND
Gris Metálico	15	12	12	12	ND
Opalino	51	45	46	48	ND
Anchos disponibles Std.	1.22, 1.83 y 2.10 mts				
Largos Std.	2.44, 3.66, 4.88, 6.10, 7.32, 8.54 y 12.20 mts				

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAMINADOS MAKROLON SÓLIDO

	MAKROLON GP Sin Protección UV	MAKROLON SL Con Protección UV	MAKROLON AR Resistente a la Abrasión
Espesores	1.5, 3, 4.5, 6 y 9.5 mm	3, 4.5, 6 y 9.5 mm	desde 3 mm hasta 12.7 mm
Colores	Cristal	Cristal en todos los espesores Bronce: 3, 4.5 y 6 mm	Cristal y Bronce
Medidas	1.22 y 1.83 x 2.44 mts	1.22 y 1.83 x 2.44 mts	1.22, 1.52 y 1.83 x 2.44 mts

Otros largos y bobinas sobre pedido


Para mayor información sobre datos técnicos de nuestros productos consultar con su representante de ventas.

### Cinta Doble Contacto




Cinta para evitar el perforado intermedio de la lámina, se coloca sobre la estructura y ahí es donde se apoya la lámina.

### Cinta Selladora



Cinta para solucionar problemas de filtración o como bota-aguas. 1" 1/2 de 30 ml. / Color Gris

### Botones Makrolon



Para 4-6m y 8-10mm  
Color Blanco


## ACCESORIOS

### Moldura U




Es la que cierra las celdas después de haber aplicado las cintas. Disponible en cristal, blanco y bronce en largo de 3.66 para 4,6,8 y 10 mm.

### Moldura H




Es la que une dos piezas a lo largo. Disponible en Cristal, blanco y bronce en largo de 7.32 para 4,6,8 y 10 mm.

### Cinta de Aluminio




Disponibles en 5 y 45ml (metro lineal)

### Cinta Aluminio Porosa



### Sellador Neutro



Con 300ml. cada tubo y un rendimiento aproximado de 8 ml (metro lineal)



### Cláusula de responsabilidad por el producto

Las presentes informaciones y nuestro asesoramiento técnico en las aplicaciones -ya sea verbal, por escrito o a base de ensayos - se realizan de buena fe y sin compromiso, siendo aplicable lo dicho también a los derechos de propiedad de terceros que se pudieran ver afectados. El asesoramiento no les eximirá a ustedes de su obligación de comprobar la información recibida por nosotros sobre todo la contenida en las hojas de datos de seguridad e informaciones técnicas y de ensayar nuestros productos en cuanto a su aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y de los fabricados por ustedes a base de nuestro asesoramiento técnico de aplicación, están fuera de nuestras posibilidades de control y caen, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. La venta de nuestros productos se efectúa según nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro en la versión vigente en la fecha respectiva.

ENERO 2007

Sucursal Noreste  
Planta y Oficinas Generales  
Humberto Lobo 9317  
Complejo Industrial Mitras  
66000, García, N.L.  
Tel: (81) 8151.8300  
Faxes: (81) 8381.0222, 8381.0025

Sucursal Centro / Tel: (55) 1106.1260  
Sucursal Occidente / Tel: (33) 3619.1048  
Sucursal Sur / Tel: (993) 353.0668  
Sucursal Noroeste / Tel: (686) 580.9696

### PLANTAS EN EL EXTRANJERO

Stabilit Europa / Tel: +34 (93) 729.0643  
www.stabiliteuropa.com

Stabilit América / Tel: +1 (901) 877.3010  
www.glasteel.com

Para mayor información e-mail: infostabilit@stabilit.com